

Herstellerwerk: TB Betonwerk Zams

Festigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Expositions- klasse/Kurzbezeich- nung	Zement/Rohrdorfer	AHWZ	Zusatzmittel	Rezept-Nr.
C16/20	F52	GK22	XC1,PB	CEM II B-M (S-LL) 42,5N		FM,VZ*	205C123
C16/20	F52	GK16	XC1,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	205C113
C20/25	F52	GK22	XC1,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	255C123
C20/25	F52	GK16	XC1,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	255C113
C20/25	F52	GK16	XC2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	255C213
C25/30	F52	GK22	XC2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	305C223
C25/30	F52	GK16	XC2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	305C213
C25/30	F52	GK8	XC2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	305C283
C25/30	F52	GK22	B1,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	305B123
C25/30	F52	GK16	B1,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	305B113
C25/30	F52	GK22	B2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	305B223
C25/30	F52	GK16	B2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	305B213
C25/30	F52	GK8	B2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	305B283
C25/30	F52	GK22	B3,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	305B323
C25/30	F52	GK16	B3,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	305B313
C25/30	F52	GK22	B4,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	305B423
C25/30	F52	GK16	B4,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	305B413
C25/30	F52	GK22	B5,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	305B523
C25/30	F52	GK16	B5,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	305B513
C25/30	F52	GK22	B6,PB C ₃ A-frei	CEM I 52,5N-SR0	Fluasit	FM,LP,VZ*	305B626
C25/30	F52	GK16	B6,PB C ₃ A-frei	CEM I 52,5N-SR0	Fluasit	FM,LP,VZ*	305B616
C25/30	F52	GK22	B7,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	305B723
C25/30	F52	GK16	B7,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	305B713
C30/37	F52	GK22	XC2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	375C223
C30/37	F52	GK16	XC2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	375C213
C30/37	F52	GK8	XC2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	375C283
C30/37	F52	GK16	XC2,City	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	37C213C
C30/37	F52	GK22	B1,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	375B123
C30/37	F52	GK16	B1,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	375B113
C30/37	F52	GK22	B2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	375B223
C30/37	F52	GK16	B2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	375B213
C30/37	F52	GK8	B2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	375B283
C30/37	F52	GK16	B2,City	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	37B213C
C30/37	F52	GK22	B3,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	375B323
C30/37	F52	GK16	B3,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	375B313
C30/37	F52	GK22	B4,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	375B423
C30/37	F52	GK16	B4,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	375B413
C30/37	F52	GK22	B5,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	375B523
C30/37	F52	GK16	B5,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	375B513
C30/37	F52	GK22	B6,PB C ₃ A-frei	CEM I 52,5N-SR0	Fluasit	FM,LP,VZ*	375B626
C30/37	F52	GK16	B6,PB C ₃ A-frei	CEM I 52,5N-SR0	Fluasit	FM,LP,VZ*	375B616
C30/37	F52	GK16	B6,City C ₃ A-frei	CEM I 52,5N-SR0	Fluasit	FM,LP,VZ*	37B616C
C30/37	F52	GK22	B7,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	375B723
C30/37	F52	GK16	B7,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	375B713
C30/37	F52	GK16	B7,City	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	37B713C
C35/45	F52	GK22	B2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	455B223
C35/45	F52	GK16	B2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	455B213
C40/50	F52	GK22	B2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	505B223
C40/50	F52	GK16	B2,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	505B213
C40/50	F52	GK22	B4,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	505B423
C40/50	F52	GK16	B4,PB	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,VZ*	505B413
Nassmischgut	F59	GK8	Spritzbeton	CEM II B-M (S-L) 42,5N		FM,LP,VZ*	NM64283
Nassmischgut	F59	GK8	Spritzbeton	CEM II A-M (S-L) 42,5R		FM,LP,VZ*	NM64282
Nassmischgut	F59	GK8	Spritzbeton	CEM I 52,5N-SR0		FM,LP,VZ*	NM64286
Nassmischgut	F59	GK8	Spritzbeton	CEM I 52,5N-SR0		FM,LP,VZ*	NM64586
Nassmischgut	F59	GK4	Abdichtungsträger,PB	CEM I 52,5N-SR0		FM,LP,VZ	NM64746

Tel.Nr.: 05442/64927

Bevollmächtigte Person: Stagg! Andreas

Position: Laborleitung

Unterschrift:

Datum: 06/01/25

*Bei heißer Witterung (Betontemperaturen über 27C°)

Tel.Nr.: 0512/281527

Name des Zeichnungsberechtigten: Prof. DI. Dr. techn. Klemens Maier

Verantwortlicher für die Überwachung: DI. Dr. techn. Klemens Maier

Unterschrift des Verantwortlichen:

Datum: